



HEY'DI FINFLYT

Snabbhärdande, fiberarmerad, cementbaserad, självutjämnande avjämningsmassa till inomhusbruk.

Beskrivning

Hey'di Finflyt är en snabbhärdande, dammreducerad, självutjämnande, cementbaserad avjämningsmassa för invändigt bruk. Hey'di Finflyt har optimala ytegenskaper, en perfekt ersättning till 2 ggr skrapspackling. Lagtjocklek 0-10 mm.

Användningsområde

Hey'di Finflyt kan användas på underlag av betong, keramik, spånskiva, m.m. som avjämnning innan beläggning med linoleum, vinylgolv, klinkers eller parkett. Temperaturen i utrymmet bör ligga mellan 10-20 grader. Lägsta arbetstemperatur 6 grader, detta gäller även underlaget.

Förarbete

Underlaget skall vara väl rengjort, fritt från damm, fett, cementhud och andra föroreningar. Sugande underlag som betong och finsats primas med Hey'di Specialprimer i blandad 1/3 med vatten. Vid starkt sugande underlag kan två primningar utföras. Trä och spånskivor primas med oförtunnad Hey'di Specialprimer. På täta underlag som t.ex. klinkers skall Hey'di Specialprimer Extra användas.

Blandning

5,2 liter vatten till 20 kg Hey'di Finflyt. Blanda Hey'di Finflyt ca. 2 min. till en klumpfri och lättytande massa. Brukstid på blandad massa ca. 30 min. Vid kallt väder bör säckarna förvaras i värme innan utläggning för att egenskaperna skall komma till sin rätt. Hey'di Finflyt kan även blandas i spackel pump. Speciellt framtaget för tunna laggingar där hög ytfinish krävs. Utläggs med tandad eller slät spackel. För optimalt resultat är piggröllning att rekommendera. Verktyg och maskiner rengörs med vatten.

Torktid

Hey'di Finflyt kan beträdas efter 1-2 timmar samt monteras med tät beläggning efter ca. 12 timmar.

Åtgång

1,45 kg Hey'di Finflyt pr. mm och kvadrat.

Lagring

Lagras torrt. Bäst bruksegenskaper inom 9 mnd. efter produktionsdatum.

Pakning

20 kg sekk.

TEKNISKA DATA

Vattenmängd: 5,2 l/20 kg
Materialåtgång: 1,45 kg/m²
Största kornstorlek: 0,4 mm
Brukstid 30 min
Heftfasthet: >1,5 N/mm²
Gångbar: 1-2 timmar
Beleggbar: 12 timmar

PRODUKTKODER

Hey'di varunr: 2572
GTIN kod: 7054150025720

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder

Produkten innehåller cement som blandat med vatten verkar irriterande på hud och ögon. Läs alltid varningstexten på förpackningen innan arbetet påbörjas.

Revisionsdatum: 06.02.18