


HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FÖR FLERA PRODUKTER OCH PRODUKTDOKUMENTATION SE WWW.HEYDI.SE



HEY'DI PREMIUM XTRA FOG

Cementbaserad snabbhärdande fogmassa för klinker och grantikeramik.

Beskrivning

Hey'di Premium Xtra Fog är en snabbhärdande fogmassa för klinker och grantikeramik på både golv och vägg. Fogen är smutsavvisande, kulörstabil, påväxtförhindrande samt extremt tät. Vattenfast - frostsäker, för fogbredder 2-12 mm.

Användningsområde

Golv och vägg, ute och inne. Hey'di Premium Xtra Fog är waterseal förstärkt vilket eliminerar risken för kalk och saltutfällningar p.g.a. fuktvandring. Fogen är det optimala valet för hårt vattenbelastade ytor, så som badrum, terasser, fasader, offentliga miljöer m.m.

Förberedelse - Underlag

Arbetstemperaturen i utrymmet bör vara mellan +10 - 20 grader. Lägsta användningstemperatur är +6 grader, detta gäller även temperaturen i underlaget. Alla värmekällor i rummet skall vara avslagna i god tid före arbetet utförs, detta gäller i synnerhet golvvärme. Tvättvatten får ej finnas kvar i fogarna, fix rester skall vara bortskrapade.

Blandning

Hey'di Premium Xtra Fog blandas med rent och kallt vatten, 1,4-1,5 liter till 5 kilo. **OBS!** Pulveret skall med denna fog läggas först i hinken och vatten ovanpå. Fogen blandas med balongvisp eller liknande, icke lyftande visp, i minst 2-3 minuter till en klumpfri massa. Blanda långsamt för att undvika att få in för mycket luft i fogen.

Blandas minst 2-3 minuter till en klumpfri massa, blanda långsamt för att undvika att få in för mycket luft i fogen. Låt fogen vila i fem minuter och rör om igen. Öppentid 30-45 minuter i hink.

Användning

Hey'di Premium Xtra Fog påförs med fogbräda. Se till att fogarna fylls ordentligt. Rumstemperatur och plattornas absorptionsförmåga påverkar hur snabbt fogen torkar. Börja alltid på en mindre yta för att avgöra när fogen bär/är tvättbar. Tvätta ytan med en fuktig men ej blöt svamp. Krama ur svampen ofta och ordentligt. För mycket vatten vid fogning/tvättning kan göra fogen flammig.

Torktid

Normal belastning efter 4-5 timmar.

Materialåtgång

0,2-1 kilo per kvm beroende på fogbredd/fogdjup och plattformat.

Lagring

Lagras torrt. Bästa bruksegenskaper inom 2 år från produktionsdatum.

Förpackning

5 kilo hink.



TEKNISK DATA

EN 13888:.....CG2

PRODUKTKODER

Hey'di varurnr:

Vit:..... 603100
Ljusgrå: 603115
Mellangrå: 603116
Grå:..... 603120
Koks:..... 603123
Svart:..... 603130

GTIN kod:

Vit:..... 7054151006032
Ljusgrå: 7054151156034
Mellangrå: 7054151166033
Grå:..... 7054151206036
Koks:..... 7054151236033
Svart:..... 7054151306033

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder

Produkten innehåller cement som blandat med vatten verkar frätande på hud och ögon. Läs alltid varningstexten på förpackningen innan arbete påbörjas. Använd alltid skyddsglasögon samt munskydd vid arbete med cement.

Revisionsdatum: 14.03.18



HEY'DI QR KOD

Använd internet eller mobilen för att se våra arbetsbeskrivningar och för ladda ner produkt- och säkerhetsdatablad.