

HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FÖR FLERA PRODUKTER OCH PRODUKTDOKUMENTATION SE WWW.HEYDI.SE



HEY'DI®

HEY'DI. LJUSGRÅ

Putsning och målning i samma arbetsmoment!
Ljusgrå, vattentät, cementbaserad dekorputs för
murar och betong.

Beskrivning

Hey'di Ljusgrå är en cementbaserad, vattentät och diffusionsöppen slamning för ytbehandling av murar och betong. Hey'di Ljusgrå blandas med vatten och ger en dekorativ, ljusgrå yta.

Användningsområden

In- och utvändigt på betong, puts, lättklinker, tegel och annat murverk.
Lägst användningstemperatur +6 °C.

Förarbetet - Underlag

Ytan måste vara fri från lösa partiklar, damm, fett m.m. Sugande underlag ska förvattnas, men undvik att det bildas vattenfilm.

På tidigare målade ytor ska Hey'di KZ tillsättas i blandvattnet till Hey'di Ljusgrå i förhållandet 1 del Hey'di KZ till 4 delar vatten. Alternativet till förvattning är att prima ytan med Hey'di Fasadprimer. Svaga, sugande underlag ska alltid primas med Hey'di Fasadprimer. *Obs!* För att motverka utfällning från underlaget på Hey'di Grå och Hey'di Murgrå rekommenderas det alltid att använda Hey'di Fasadprimer som förbehandling.

Blandning - Tillämpning

Hey'di Ljusgrå blandas till en mjölkig vätska, 3,7-4,5 liter rent vatten till 15 kilo Hey'di Ljusgrå. Mindre mängder kan blandas för hand, större mängder blandas med blandmaskin och visp. Applicering utförs med kvast, brätt eller sprutas. Genom att anpassa vatten-mängden kan Hey'di Ljusgrå användas både till slamning, stöppling, strukturputs och tunnare putslager.

Efter utblandning bör massan stå i några minuter innan den rörs upp på nytt och eventuellt justeras med mer vatten. Hey'di Ljusgrå stelnar som andra cementprodukter, följaktligen måste utblandad massa användas fortlöpande. *Obs!* På sammanhängande ytor rekommenderas slamning från samma produktionsnummer och förpackningsstorlek. Olika sug i underlag, varierande vattentillsättning och ojämn uttorkning kan medföra färgskiftningar. Redskap rengörs med vatten.

Materialåtgång

Slamning: 1-2 kilo per m² per strykning.
Putsning: Ca. 3-5 kilo per m².

Torktid

1-5 timmar beroende på temperatur och underlag.

Lagring

Lagras torrt i upp till 2 år. Hey'di slammingsbruk levereras även i färgerna vit, grå och murgrå.

Förpackning

5 kg påse, 10 kg hink och 15 kg säck.



TEKNISK DATA

Vattenmängd:..... ca. 3 l/10 kg
Materialåtgång: 1-2 kg/pr. m²
Största kornstorlek: 0,3 mm
Brukstid: 2-4 timmar
Vidhäftning:..... 1,4 N/mm²
Vattentäthet: Vattentät till regn
Vattenånga diffusion:..... 0,9 g/m²hmmHg
(2 drag)

PRODUKTKODER

Hey'di varur:

5 kg:..... 111
10 kg:..... 130
15 kg:..... 158

GTIN kod:

5 kg:..... 7054150001113
10 kg:..... 7054150010405
15 kg:..... 7054150001588

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder

Produkten innehåller cement som, när det blandas med vatten kan irritera hud och ögon. Läs alltid varningstexten på förpackningen innan arbetet påbörjas.

Revisionsdatum: 28.10.15



HEY'DI QR KOD

Använd internet eller mobilen för att se våra arbetsbeskrivningar och för ladda ner produkt- och säkerhetsdatablad.