

HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FÖR FLERA PRODUKTER OCH PRODUKTDOKUMENTATION SE WWW.HEYDI.SE



HEY'DI REP 45

Fiberarmerat cementbaserat torrbruk som används till reparation och smålagning på betong och mur.

Beskrivning

Hey'di Rep 45 är ett fiberarmerat cementbaserat torrbruk som används till reparation och smålagning på betong och mur.

Användningsområde

Hey'di Rep 45 är krympkompenserat, frostbeständigt, nästan ogenomträngligt för vatten, tål aggressiv miljö, och har mycket goda häftegenskaper. Hey'di Rep 45 är lämplig på horisontella och vertikala ytor, samt på industrigolv före applicering av slitlag. Brukstemperatur bör ligga mellan +10 och +20 °C. Lägsta temperatur är +6 °C, detta gäller också för underlaget.

Förarbete

Ytan skall vara fri från lösa partiklar, damm, fett m.m. Torra, sugande underlag förvattnas, men undgå fritt vatten. Vid reparationsarbete på betong med frilagd armering bör lämplig vidhäftning för Hey'di Rep 45 appliceras "vätt i vätt".

Blandning

Blandning utföres med blandmaskin m/visp, 3,8-4 liter rent vatten till en 25 kg säck Hey'di Rep 45. Håll minimummängden i blandkaret, tillsätt torrbruket och blanda i 2-3 minuter till en jämn, klumpfri massa. Låt massan stå i ca. 2 minuter och justera ev. konsistansen med mer vatten inom angiven vattenmängd.

Utförande

Bruket trycks på med stålbrätt eller slås ut med putslev i tjocklekar från 5-60 mm i ett påslag. Tjockare lag skall läggas på i flere operationer och förvattning skall utföras mellan varje påslag. Lämplig sprututrustning kan också användas. Slutbehandling utföres med filträda eller kvast, när bruket har satt sig. Stålbrätt bör ej användas vid slutbehandling. Brukstillid färdigblandat bruk är ca. 30 minuter, tillsatt inte mer vatten då bruket börjat stelna. Undgå att applicera Hey'di Rep 45 på varmt underlag eller i starkt solsken. Eftervattning rekommenderas i min. ett dygn efter att bruket har härdat. Redskap rengörs med vatten.

Torktid (vid +20 °C, 50 % RF)

All ytbehandling/målning kan normalt utföras efter 24 timer.

Materialåtgång

Ca. 2,0 kg/ m²/ mm lagtykkelse.

Lagring

Lagras tort. Bästa bruksegenskaper inom 1 år från produktionsdatum.

Förpackning

25 kg säck.



TEKNISK DATA

Vattenmängd:..... 3,8-4 l/25 kg
Materialåtgång: 2,0 kg/l
Största kornstorlek: 1 mm
Tryckhållfasthet 28 dygn:ca. 50 MPa
Böjstyrkan, 28 dygn:ca. 10 MPa
Brukstillid:ca. 30 min
E-modul.....ca. 30 000 MPa

PRODUKTKODER

Hey'di varunnr:..... 212
GTIN kod:..... 7054150002127

Arbeshygieniske forhold/Vernetiltak

Produkten innehåller cement som blandat med vatten verkar frätande på hud och slemhinnor i ögon, näsa och hals. Läs alltid varningstexten på förpackningen innan arbete påbörjas.

Revisionsdatum: 28.02.13



HEY'DI QR KODE

Använd internet eller mobilen för att se våra arbetsbeskrivningar och för ladda ner produkt- och säkerhetsdatablad.